

# PERMATOP WK OPACO

**Protettivo poliuretano bicomponente in soluzione acquosa**

**TOP COAT**

## → DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


PERMATOP WK OPACO è un prodotto bicomponente in dispersione acquosa pronto all'uso ad effetto opaco per la protezione di manufatti e superfici interne ed esterne dalle aggressioni chimiche ed atmosferiche, migliorandone la resistenza all'abrasione ed all'usura.

## → CAMPI D'IMPIEGO







PERMATOP WK OPACO è un prodotto poliuretano bicomponente all'acqua trasparente. Può essere pigmentato secondo cartella RAL; dà una protezione eccellente ai pavimenti soggetti a traffico intenso con buone caratteristiche di elasticità per magazzini e aree ricreative, garage, balconi e per pavimenti in calcestruzzo in genere, antimacchia per saloni auto, industrie alimentari in genere, cantine vinicole, oleifici e conserviere, eccellente come protettivo pareti. Per la sua resistenza ai raggi UV è particolarmente consigliato per applicazioni all'esterno.

## → MODALITÀ DI IMPIEGO



PERMATOP WK OPACO è pronto all'uso e non va diluito con acqua. Dopo aver preparato adeguatamente la superficie da trattare, miscelare con cura i prodotti A+B mediante mescolatore a bassa velocità. Stendere PERMATOP WK OPACO con rullo a pelo raso, pennello o panno stendicera. Applicare il prodotto omogeneamente in modo che non si formino ristagni, nel caso ripassare ed asportare l'eccesso di prodotto. PERMATOP WK OPACO non va diluito, è previsto un consumo di circa 100 g/mq in funzione della natura del supporto; da applicare in due mani, oppure una mano come finitura su qualsiasi trattamento dei pavimenti SYNTOCRET. Verificare che sulla superficie non ci siano oli, grassi o altre impurità che impediscano l'assorbimento del prodotto. Non stendere il PERMATOP WK OPACO a temperatura supporto inferiore a + 8 °C.

→ STOCCAGGIO	
	Nel suo contenitore chiuso e sigillato, PERMATOP WK OPACO è stabile 1 anno dalla data di confezionamento. Un eventuale deposito sul fondo non modifica le caratteristiche; è sufficiente agitare fino a completa omogeneizzazione. Teme il gelo.
→ FORNITURA	
	PERMATOP WK OPACO viene fornito in contenitori A+B da 6,60 Kg
→ NORME DI SICUREZZA	
	Il composto è classificato come "prodotto irritante" per occhi e cute. Può provocare sensibilizzazione per contatto. In caso di contatto diretto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare al più presto un medico. Mantenere aerati i locali e utilizzare occhiali, guanti ed indumenti di protezione appropriati.
→ ECOLOGIA	
  	PERMATOP WK OPACO non deve essere scaricato in canali, fiumi e nel terreno. Eventuali residui del prodotto non indurito devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
→ NORME INFORMATIVE	
	Le informazioni tecniche riportate nella presente scheda e quelle direttamente fornite da Permac Resine sono basate sulla diretta esperienza applicativa nei cantieri e sulle prove di laboratorio. Esse sono corrispondenti allo stato delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche dei prodotti adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali; non dispensano in alcuna misura l'utilizzatore del prodotto, dalla propria completa responsabilità di stabilire se esso sia adatto per l'uso specifico a cui destinato e da eventuali non conformità dovute alla non corretta applicazione. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Permac Resine si riserva di apportare modifiche alla presente scheda in qualsiasi momento senza necessità di avvertimento.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

  <small>ANTISCIIVOLO</small>	COLORE	Bianco
	PESO SPECIFICO (A+B)	1,06 ± 0,05
	RAPPORTO DI MISCELAZIONE	100 parti di componente A 20 parti di componente B
	SOVRAVERNICIABILITÀ SENZA CARTEGGIATURA	3-4 ore
	FUORI POLVERE	30 minuti
	FUORI IMPRONTA	2 ore
	CARTEGGIABILITÀ	12 ore
	TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+10 °C - +25 °C
	RESISTENZA AL FUOCO	Bfl - s1 equivalente ad UNI EN 13501-1:2018
	OPACITÀ	5 gloss
	PULIZIA ATTREZZI	Acqua

A RICHIESTA DISPONIBILE LA SPECIFICA VOCE DI CAPITOLATO.