

SYNTOCRET[®] EW S

PRODOTTO IMPREGNANTE BICOMPONENTE IDROSOLUBILE
INCOLORE

TOP COAT

→ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SYNTOCRET EW S è un prodotto bicomponente epossidico in soluzione acquosa, trasparente, inodore. Utilizzato come consolidante superficiale, antipolvere ed antiolio per contatto, per pavimentazioni industriali, anche per magazzini alimentari. Finitura protettiva idrorepellente, conferisce brillantezza ed aumenta la resistenza meccanica della pavimentazione.


→ CAMPI D'IMPIEGO



SYNTOCRET EW S è indicato come antipolvere e consolidante con discrete resistenze chimiche e meccaniche, per pavimenti in calcestruzzo con finitura allo spolvero di quarzo e non, trattamento di pietre e marmi, sigillante delle microfessurazioni tipiche dei pavimenti industriali. Da utilizzarsi in particolare per:

- Magazzini logistici
- Aree produttive di vario tipo
- Industria chimica
- Industria alimentare





→ MODALITÀ DI IMPIEGO



Miscelare accuratamente i due componenti con agitatore meccanico fino ad ottenere una omogeneità (colore biancastro). Diluizione: Primer 200% con acqua, finitura antipolvere e antiolio 100% acqua. Applicare a rullo, pennello o airless. Utilizzato come antipolvere su pavimenti industriali, nell'applicazione è necessario stendere molto bene SYNTOCRET EW S per ottenere le migliori prestazioni ed un buon effetto estetico. Da applicare su supporti trattati con PERMAPRIMER EW o con lo stesso SYNTOCRET EW S.

→ STOCCAGGIO

Nel suo contenitore chiuso e sigillato a temperature comprese tra +5°C e +28°C, SYNTOCRET EW S è stabile almeno un anno dalla data di confezionamento.

→ FORNITURA	
	SYNTOCRET EW S viene fornito in kit standard.
→ NORME DI SICUREZZA	
	<p>Sia il composto A che il B sono classificati come "prodotti irritanti" per occhi e cute.</p> <p>Possono provocare sensibilizzazione per contatto. In caso di contatto diretto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare al più presto un medico. Mantenere aerati i locali e utilizzare occhiali, guanti ed indumenti di protezione appropriati.</p>
→ ECOLOGIA	
  	<p>SYNTOCRET EW S non deve essere scaricato in canali, fiumi e nel terreno. Eventuali residui del prodotto non indurito devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non disperdere i contenitori nell'ambiente.</p>
→ NORME INFORMATIVE	
	<p>Le informazioni tecniche riportate nella presente scheda e quelle direttamente fornite da Permac Resine sono basate sulla diretta esperienza applicativa nei cantieri e sulle prove di laboratorio. Esse sono corrispondenti allo stato delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche dei prodotti adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali; non dispensano in alcuna misura l'utilizzatore del prodotto, dalla propria completa responsabilità di stabilire se esso sia adatto per l'uso specifico a cui destinato e da eventuali non conformità dovute alla non corretta applicazione. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Permac Resine si riserva di apportare modifiche alla presente scheda in qualsiasi momento senza necessità di avvertimento.</p>

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

 <p>ANTISCIVOLO</p>	COLORE	Biancastro
	PESO SPECIFICO (A+B)	1,01 ± 0,05
	RESIDUO SECCO	100%
	CONTENUTO IN SOLIDI	98%
	VITA UTILE A 22°C ± 1	30'
	INDURIMENTO AL TATTO A 22°C ± 1	5 ore
	INDURIMENTO COMPLETO	7 giorni
	TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+5 °C
	RESISTENZA AL FUOCO	Bfl - s1 equivalente ad UNI EN 13501-1:2009
	RESISTENZA ALL'ACQUA	Ottima
	RESISTENZA ALL'OLIO	Buona per contatto
	V.O.C.	Esente

A RICHIESTA DISPONIBILE LA SPECIFICA VOCE DI CAPITOLATO.