

SYNTOCRET[®] FINITURA CE

Finitura trasparente per pavimenti Quartzcolor

FINITURA

→ DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SYNTOCRET FINITURA CE è un prodotto trasparente formulato per la realizzazione dello strato di finitura dei pavimenti epossidici con QUARTZCOLOR composto da resina bicomponente trasparente senza solventi, con elevate resistenze chimiche, all'usura, antipolvere, antiolio, resistente all'ingiallimento.

→ CAMPI D'IMPIEGO




SYNTOCRET FINITURA CE è indicato per la finitura di pavimenti monolitici a sistema multistrato o massetto epossidico con QUARTZCOLOR, da utilizzarsi in particolare per:

- Aree produttive di vario genere
- Magazzini logistici
- industria alimentare, chimica e farmaceutica
- uffici ad elevato calpestio
- cantine vitivinicole

SYNTOCRET FINITURA CE garantisce ottime resistenze chimiche alla maggior parte degli acidi ed alcali di uso industriale, nonché all'usura da transito veicoli e calpestio.

→ MODALITÀ DI IMPIEGO





SYNTOCRET FINITURA CE è un prodotto bicomponente, da miscelare al momento dell'uso esclusivamente con agitatori meccanici a bassa velocità e girante idonea ad inglobare minore aria possibile nella miscelazione dei due prodotti.

L'applicazione viene eseguita, su pavimento opportunamente carteggiato, con spatola di gomma bianca.

Consumo orientativo su ciclo MS/C 2: 500 ± 100 g/m²

Utilizzare con temperature a supporto comprese fra + 12 °C e + 30 °C.

→ STOCCAGGIO	
	Nel suo contenitore chiuso e sigillato a temperature comprese tra +5°C e +28°C, SYNTOCRET FINITURA CE è stabile almeno un anno dalla data di confezionamento.
→ FORNITURA	
	SYNTOCRET FINITURA CE viene fornito in contenitori da 15,0 o 30,0 Kg.
→ NORME DI SICUREZZA	
	Sia il composto A che il B sono classificati come "prodotti irritanti" per occhi e cute. Possono provocare sensibilizzazione per contatto. In caso di contatto diretto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare al più presto un medico. Mantenere aerati i locali e utilizzare occhiali, guanti ed indumenti di protezione appropriati.
→ ECOLOGIA	
	SYNTOCRET FINITURA CE non deve essere scaricato in canali, fiumi e nel terreno. Eventuali residui del prodotto non indurito devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
→ NORME INFORMATIVE	
	Le informazioni tecniche riportate nella presente scheda e quelle direttamente fornite da Permac Resine sono basate sulla diretta esperienza applicativa nei cantieri e sulle prove di laboratorio. Esse sono corrispondenti allo stato delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche dei prodotti adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali; non dispensano in alcuna misura l'utilizzatore del prodotto, dalla propria completa responsabilità di stabilire se esso sia adatto per l'uso specifico a cui destinato e da eventuali non conformità dovute alla non corretta applicazione. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Permac Resine si riserva di apportare modifiche alla presente scheda in qualsiasi momento senza necessità di avvertimento.

→ CARATTERISTICHE TECNICHE

	COLORE	neutro trasparente
	PESO SPECIFICO (A+B)	1,10 ± 0,05 g/cm ³
	RESIDUO SECCO	100%
	RAPPORTO DI MISCELAZIONE	100 parti di componente A 50 parti di componente B
	VITA UTILE A 22°C ± 1	20'
	INDURIMENTO AL TATTO A 22°C ± 1	8 ore
	INDURIMENTO COMPLETO	7 giorni
	TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+12 °C
	RESISTENZA AL FUOCO	Bfl - s1 equivalente ad UNI EN 13501-1:2009
	MODULO ELASTICO	55.000
	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	4,5 %
	DUREZZA SUPERFICIALE	16 mg Taber 1000
	V.O.C.	esente

A RICHIESTA DISPONIBILE LA SPECIFICA VOCE DI CAPITOLATO.